



ankare wax metal

cera de base acrílica metalizada específica para la protección y obtención de brillo y recuperación de suelos rígidos

↓ descripción

El **ankare wax metal** es una emulsión acuosa con resinas metálicas que facilitan el decapado del recubrimiento.

↓ campos de aplicación

- Pavimentos rígidos de todo tipo que necesiten un brillo medio como acabado final sin “efecto empañado”.
- Pavimentos que no requieran tacking.
- Pavimentos que necesiten ser antideslizantes.
- Pavimentos que requieran alta resistencia a la abrasión y elevada dureza final.
- Pavimentos que necesiten protección contra el agua y otros agentes similares externos.

↓ datos técnicos

- **Apariencia** líquido semitransparente
- **Olor** Característico
- **Contenido en sólidos** 25% ± 1%
- **Valor de PH** 8,5 ± 1
- **Viscosidad Brookfield** <1.000 cps, 50 rpm, sp.1.Típica_20 cps.
- **Tamaño de la partícula** <0,2 µm

↓ propiedades

Su formulación está exenta de APEO. Producto formulado con resinas metálicas que facilitan el decapado del recubrimiento. Posee un elevado poder humectante y unas buenas propiedades de formación de película dura. Cera especialmente formulada para conseguir tratamientos para suelos donde se requiera un brillo medio, una resistencia al tráfico y un comportamiento antideslizante.

La información y datos técnicos que aparecen en esta “ficha técnica” son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, también en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

Buen comportamiento sobre sustratos duros como los pavimentos cementosos de interior realizados con los productos **ankare**.

Para otras aplicaciones puede pulirse con máquina rotativa con cepillos de fieltro.

↓ modo de empleo

ankare wax metal se puede aplicar sobre el suelo y extender con mopa o fregona. Dejar secar sin pisar entre 60 minutos aproximadamente.

Para aplicaciones con rodillo o pistola es necesario consultar a nuestro Departamento Técnico previamente.

↓ consumos

Aproximadamente 50 g/m² de disolución de la cera con el agua correspondiente.

↓ precauciones especiales

No inflamable.

No se considera peligroso en virtud de la directiva 1999/45/CE, ni necesita etiqueta de peligrosidad.

↓ presentación

Se presenta en garrafas de plástico de 25 lts.

↓ condiciones almacenamiento

Aproximadamente mantendrá sus características iniciales por un año en envases totalmente cerrados y en ambientes cerrados con temperaturas entre 10° y 20° C.

Después de un almacenamiento prolongado, prever una breve agitación del embalaje para volver a homogeneizar el producto.