

Carta de colores ankare tian

Mortero de altas prestaciones para recrecidos de bajos espesores(1-2 cm), ideado para ser aplicado sobre pavimentos o superficies cementosas que estén deterioradas, que haya que rehabilitar, simplemente renovar o que no permitan altos espesores.

→**Datos técnicos**

- Gran resistencia a la abrasión (5 veces superior a la del hormigón)
 - Impermeable al agua, grasa y aceites debido a su estructura sin polvo.
 - Extraordinaria resistencia mecánica.
 - Estabilidad frente a los rayos ultravioleta.
 - Densidad: 2,12 kg/cm³. pH: 12.
 - Resistencia a compresión mortero endurecido(UNE-EN 1015-11)>Resistencia Media 28 días 42,64 MPa
 - Resistencia a flexión mortero endurecido(UNE-EN 1015-11)>Resistencia Media 28 días 8,61 N/mm²
 - Determinación a la adherencia UNE EN 13892-8:2003>0,9 N/mm² UNE 13813-Tabla 11>B0,9
- Consumo 17-20 kg/m².

→**Presentación** En calderos de plástico de 25 kg. y en las tonalidades descritas en nuestra carta de colores, consulte la misma y a nuestro Departamento Técnico.



Ankare kaunake	gramos /cubo	Ankare kaunake	gramos /cubo
Negro Azabache	500	Rojo	400
Pizarra	175	Verde	275
Plata	50	Terracota	225
Cuero	375	Burdeos	525
Nogal	375	Tostado	500
Corcho	300	Albero	375
Barro	75	Azul	250
Mostaza	375	Blanco	375

Nota: Esta carta de colores es orientativa, siendo necesario el ensayo de tonalidad final sobre el soporte escogido en condiciones reales de obra para obtener una aproximación al acabado final. Consulte siempre a nuestro Departamento Técnico-Comercial.